

下地調整材 下地調整塗材

標準施工仕様		荷姿		特記	備考
使用材料名と調割合	所要量(kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間	

セラファンデ弾性 アクリル樹脂エマルジョン系のシーラーレスフィラーなので工程や工期の短縮に貢献。塗膜は可とう性を有しますので旧塗膜のひび割れに追随し、また様々な旧塗膜に対して高い密着性が得られます。

吹付け	セラファンデ弾性 清水	16kg 0.3~0.8kg	0.8~1.3	リシンガン、万能ガン	1	16時間 以上	セラファンデ弾性 16kg/缶	合成樹脂 エマルジョン系 下地調整塗材	色:ホワイト
塗り	セラファンデ弾性 清水	16kg 0.5~0.9kg	0.3~0.6	ウールローラー					

セラファンデ弾性カラー-Si アクリルシリコン樹脂系のシーラーレスフィラーなので、耐候性に優れ工程や工期の短縮に貢献。塗膜は可とう性を有しますので旧塗膜のひび割れに追随し、また様々な旧塗膜に対して高い密着性が得られます。

吹付け	セラファンデ弾性カラー-Si 清水	15kg 0~0.5kg	0.3~0.4	リシンガン、万能ガン	1~2	4時間以上	セラファンデ弾性カラー-Si 15kg	合成樹脂 エマルジョン系 下地調整塗材	色:着色
塗り				ウールローラー					

セラフィラーカチオン(1材) 各種下地、磁器タイル等に適したカチオン系のフィラーです。既調合の為、混練の手間が省ける1材タイプです。

塗り	セラフィラーカチオン(1材) 清水	16kg 6.0~6.5kg	1.0~3.0 (約1~2mm厚)	左官用金コテ	1	24時間 以上	セラフィラーカチオン(1材) 16kg/袋	セメント系 下地調整塗材	色:グレー
----	----------------------	-------------------	----------------------	--------	---	------------	-----------------------	-----------------	-------

下地調整材 下塗材

標準施工仕様		荷姿		特記	備考
使用材料名と調割合	所要量(kg/m ²)	使用器具	回数	間隔時間	

セラ水性シーラー-Hi 水性の特殊高分子ゴム系樹脂が主成分で、耐アルカリ性・耐水性・造膜性が良く、アクリルリシン吹付タイル等の改修下地に優れた皮膜を形成します。

吹付け	セラ水性シーラー-Hi 清水	15kg 1.5~4.5kg	0.10~0.15	エアレスユニット 又は エアースプレー	1~2	3時間 以上	セラ水性シーラー-Hi 15kg/缶	水性高分子 シーラー	水性 透明タイプ
塗り				ウールローラー					

セラプライマーカー-Hi 下地密着性に優れたアクリル樹脂が主成分の水系着色下塗材です。隠ぺい効果に優れており、仕上塗材の発色の良さを高めます。また耐候性の高い顔料を使用しているため目地部分への使用も可能です。

吹付け	セラプライマーカー-Hi 清水	16kg 0.8~1.2kg	0.20~0.30	エアースプレー	1~2	3時間 以上	セラプライマーカー-Hi 16kg/缶	水性 アクリル樹脂系 着色下塗材	水性 着色タイプ
塗り				ウールローラー					

セラ溶剤シーラー-A 一液弱溶剤型のウレタン樹脂で、無機系下地との密着性や脆弱下地への浸透固化や、表面が硬く緻密な下地に強固に密着し、優れた皮膜を形成します。

吹付け	セラ溶剤シーラー-A (無希釈)	14kg	0.15~0.20	エアレスユニット 又は エアースプレー	1~2	3時間 以上	セラ溶剤シーラー-A 14kg/缶	1液弱溶剤 ウレタン樹脂系 シーラー	弱溶剤 透明タイプ
塗り				ウールローラー					

セラウレタンカラーシーラー(2液) 二液溶剤型のアクリルウレタン樹脂で、耐水性・耐アルカリ性が良く、厚みをもつ塗膜が優れた皮膜を形成します。ご希望の色にあわせて調色が可能です。

吹付け	セラウレタンカラーシーラー(2液)主剤	15kg	0.15~0.25	エアレスユニット 又は エアースプレー	1~2	3時間 以上	セラウレタンカラーシーラー(2液) (主剤15kg+硬化剤1kg)	2液溶剤 ウレタン樹脂系 着色シーラー	溶剤 着色タイプ
塗り	セラウレタンカラーシーラー(2液)硬化剤	1kg		ウールローラー			セラウレタンカラーシーラー (専用希釈液)		

セラエポキシマイルドシーラー(2液) 二液反応型エポキシ樹脂の為、下地への浸透性がよく高い浸透固化性を有し、優れた皮膜を形成します。

吹付け	セラエポキシマイルドシーラー(2液)主剤	10kg	0.12~0.2	エアレスユニット 又は エアースプレー	1~2	5時間 以上 7日以内	セラエポキシマイルドシーラー(2液) (主剤10kg+硬化剤1kg)	2液弱溶剤 エポキシ樹脂系 シーラー	透明タイプ
塗り	セラエポキシマイルドシーラー(2液)硬化剤	1kg		ウールローラー					

※上記の数値はすべて標準のものです。施工方法・施工条件等により、多少の差異が生じる事がありますのでご了承ください。間隔時間は気温23℃(湿度50%)の場合です。気温が低い場合や湿度が高い場合は間隔時間を長めにとってください。

※各注意事項、試験成績表、防火材料品については巻末をご覧ください。

※施工にあたっては詳細な仕様書を別途用意しておりますので、必ずご請求の上確認し施工を行ってください。